



Voilà

Resina Trasparente Brillante

1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO

Resina di finitura speciale per Piastrelle e supporti difficili. Ideale per finire le superfici verniciate con Voilà Resina per Piastrelle e Superfici Difficili conferendo un aspetto gradevolmente pieno e Brillante. Grazie alle speciali resine acriliche modificate dai laboratori Covema, migliora la durezza superficiale dei supporti su cui è applicata rendendo le superfici di semplice e facile pulibilità.

NB.: Non indicato su pareti/supporti soggetti a problematiche di umidità di risalita.

2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Peso Specifico (UNI 8910)	1030 g/litro \pm 20 g/litro
Residuo secco in massa	34% \pm 1%
Residuo secco in volume	31% \pm 1%
Classificazione per tipo chimico del legante	Copolimero Acrilico modificato in emulsione acquosa
Legante secco in volume	71% \pm 1%
Viscosità cinematica RVT a 25 °C V20 G4	2000 cps \pm 200 cps
Brillantezza a 60°	85 \pm 5 gloss
Resa consigliata	8-10 mq. / Kg per strato
Colori	Trasparente Incolore

La resa può variare in funzione delle caratteristiche dei supporti ed al sistema di applicazione utilizzato.

3) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

3.1) Condizioni dell'ambiente e del supporto

Temperatura dell'ambiente e del supporto:	minima 5 °C	massima 35°C
Umidità relativa dell'ambiente:	massima	80%
Umidità relativa del supporto WME	massimo	20%

Avvertenze: consigliamo di applicare il prodotto in condizioni ambientali come sopra indicato. Condizioni climatiche diverse influenzerebbero in maniera negativa i corretti tempi di essiccazione compromettendo l'ottimale raggiungimento delle caratteristiche prestazionali e estetiche.



3.2) Istruzioni per l'uso

Applicazione	Rullo	Pennello
Diluyente Acqua	Pronto uso	Pronto uso
Solvente per pulizie	Acqua e sapone subito dopo l'uso NON USARE ACQUA BOLLENTE	

3.3) Essiccazione o indurimento a 23° C e 65% di umidità relativa.

Tempo di essiccazione superficiale o al tatto: 2 ore

Tempo di sovraverniciabilità: minimo 12 ore

Tempo di essiccazione in profondità minimo: 5 giorni

NB: i tempi di essiccazione possono variare in funzioni delle condizioni climatiche e ambientali.

4) CICLI D'APPLICAZIONE CONSIGLIATI

4.1) Su supporti verticali e complementi di arredo in interno che desideriamo rinnovare

Applicare una mano di prodotto, preferibilmente con rulli a pelo raso o a pennello, evitando gli elevati spessori.

4.2) Su supporti calpestabili o soggetti a forte abrasione in interno da rinnovare

Stendere una mano di **VOILA' SUPERFICI CALPESTABILI** e lasciare asciugare perfettamente. Applicare due mani di **VOILA' RESINA** del colore desiderato con appositi pennelli e rulli rispettando i tempi di essiccazione tra le mani.

Ad essiccazione avvenuta applicare la **VOILA' RESINA TRASPARENTE BRILLANTE**.

4.4) Consigli pratici

Non interrompere il lavoro a metà parete, chiudere l'applicazione in coincidenza di spigoli o angoli. Non eccedere mai con l'applicazione delle finiture e cercare di rispettare la resa consigliata del prodotto. Mentre il prodotto asciuga, chiudere finestre e porte al fine di limitare la possibilità di polveri che aderiscano sullo smalto fresco.

Non usare ALCOL ETILICO per la pulizia delle superfici verniciate.

5) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: 35° C

Temperatura minima di conservazione: 5° C

Tipi di confezioni disponibili: l 0,750 - ml 50.

Il prodotto va conservato nel contenitore originale, ben chiuso, non esposto direttamente ai raggi solari o fonti di calore e va utilizzato al massimo entro 5 gg.

6) INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura CEE. Vedi [scheda di sicurezza](#) aggiornata.

Il produttore si riserva di variare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso.
Verificare sul sito www.estrocolors.com la presenza di Schede Tecniche aggiornate.

Resina Trasparente Brillante - Rev.01 del 07/09/2016