

s.620

ECOLOGIC - IMPREGNANTE TRASPARENTE E COLORATO

1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO

Impregnante trasparente colorato ad azione fungicida-antitarlo a base di resine alchidiche speciali, pigmenti trasparenti stabili alla luce e composti attivi contro l'azzurramento del legno. Penetra validamente nel supporto evitando la formazione di pellicola superficiale; non favorisce l'assorbimento di acqua battente. Esente da composti cerosi o affini, non pregiudica l'aderenza di eventuali sovraverniciature. Come protettivo colorato fungicida, antitarlo, per manufatti in legno quali: infissi, perlinati, balconi, recinzioni, chalets, ecc.

2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Peso Specifico (UNI 8910)	870 g/l \pm 20 g/l
Residuo secco in massa	32% \pm 1%
Residuo secco in volume	26,7% \pm 0,5% g/l
Classificazione per tipo chimico del legante	Alchidico
Legante secco in volume	39,5% \pm 0,5%
Resa consigliata	10 – 12 m ² /l
Colori	Incolore e tinte di cartella

NB: i dati tecnici sopra riportati si riferiscono alla media dei colori di cartella, pertanto possono risultare lievi variazioni in funzione del colore, per ulteriori dettagli su specifici colori contattare il nostro "Servizio Tecnico".

La resa può variare in funzione della porosità e dall'assorbimento dei supporti.

3) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

3.1) Condizioni dell'ambiente e del supporto

Temperatura dell'ambiente:	minima 5 °C massima 35 °C
Umidità relativa dell'ambiente:	massima 65%
Temperatura del supporto:	minima 5 °C massima 35 °C
Umidità massima del supporto:	15%

Avvertenze: consigliamo di applicare il prodotto in condizioni ambientali come sopra indicato. Condizioni climatiche diverse influenzerebbero in maniera negativa i corretti tempi di essiccazione compromettendo l'ottimale raggiungimento delle caratteristiche prestazionali e estetiche.

3.2) Istruzioni per l'uso

Applicazione	Rullo	Pennello	Immersione (*)
Diluyente	Pronto uso	Pronto uso	Pronto uso
Solvente per pulizie	Diluyente sintetico 003.300		

(*) Immergere i manufatti in apposite vasche, lasciandoli il tempo necessario per consentire l'assorbimento omogeneo del prodotto. Per assicurare l'uniformità di tinta miscelare periodicamente ed eliminare l'eventuale eccesso di impregnante con il pennello.

3.4) Essiccazione o indurimento a 23 °C e 65% di umidità relativa.

Tempo di essiccamento superficiale o al tatto:	1 -2 ore
Tempo di essiccamento in profondità:	8 -10 ore
Tempo di sovraverniciabilità:	minimo 12 ore

NB: i tempi di essiccazione possono variare in funzioni delle condizioni climatiche e ambientali.



4) CICLI D'APPLICAZIONE CONSIGLIATI

4.1) Applicazione su LEGNO

I supporti dovranno essere puliti e asciutti, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti. Legni particolarmente resinosi devono essere lavati con diluenti, carteggiati e depolverati. L'umidità residua deve essere inferiore al 15%.

4.1.1) LEGNO NUOVO

I legni mai trattati dovrebbero subire un pretrattamento contro batteri e micro funghi. Carteggiare e pulire per uniformare l'assorbimento del legno e favorire la penetrazione di **Ecologic Legno impregnante protettivo s.620**, quando essiccato, carteggiare per rimuovere l'eventuale pelo del legno, quindi procedere con ulteriori due mani di **Ecologic Legno impregnante protettivo s.620**, oppure, in alternativa, finire con due mani di **Stork Speciale imbarcazioni s.607** diluito il 5-10% in volume con diluente sintetico 003.300.

4.1.2) LEGNO GIÀ IMPREGNATO

Rimuovere tutte le parti non aderenti al supporto, carteggiare per uniformare le eventuali irregolarità e pulire con acqua e ammoniacca. Applicare quindi una o due mani di **Ecologic Legno impregnante protettivo s.620**, oppure, in alternativa, finire con due mani di **Stork Speciale imbarcazioni s.607** diluito il 5-10% in volume con diluente sintetico 003.300. In caso di legno già verniciato e fortemente ammalorato, si dovrà procedere alla completa sverniciatura e procedere come per il legno nuovo.

5) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione:	40 °C
Temperatura minima di conservazione:	5 °C
Tipi di confezioni disponibili:	l 0.750 – l 2,50 e l 12,00(*)

(*) Incolore, Larice, Noce, Noce Chiaro e Teak.

Il prodotto va conservato nel contenitore originale, ben chiuso in luoghi freschi e ventilati e non esposto direttamente ai raggi solari o fonti di calore.

6) INDICAZIONI DI SICUREZZA

Vedi etichettatura CEE e [scheda di sicurezza](#) aggiornata

Il produttore si riserva di variare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso. Verificare sul sito www.covemavernici.com la presenza di Schede Tecniche aggiornate.

