

RASAMIX FIT

LIVELLANTE ANTIRITIRO FIBRORINFORZATO PER INTONACI E RIVESTIMENTI PLASTICI

Serie 967

DESCRIZIONE

RASAMIX FIT è una malta a base di cemento bianco, indicata per la rasatura e ricostruzione di intonaci e di altre superfici murarie, sia in ambienti esterni che interni.

Il prodotto offre un'ottima adesione su molti tipi di supporti edili ed, allo stesso tempo, offre un efficace ancoraggio per tutti i prodotti vernicianti.

Grazie alla buona traspirabilità è ideale come fondo per l'applicazione successiva di decorativi a base calce.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:

Intonaci a base di calce aerea e sabbia fine, nuovi o già pitturati;

Intonaci civili di malta di calce e cemento;

Pannelli prefabbricati.

Particolarmente indicato per il ripristino dell'intonaco su rivestimenti plastici e graffiati.

RASAMIX FIT è un prodotto di fondo e deve sempre essere ricoperto con un sistema di finitura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Natura del Legante: Cemento Portland

-Aspetto: polvere bianca

-Dimensione max degli inerti: 0,5 mm

-Peso specifico: 1,6 c.a. Kg/l

-pH dopo la presa: 11-12

-Marcatura CE secondo EN 998-1

-L'essiccazione dipende fortemente dalle condizioni di temperatura ed umidità ambientali e del supporto, in ogni caso il prodotto non è sovraverniciabile prima di 7 giorni, assicurandosi che sia completamente asciutto (assenza di macchie di umidità).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in intonaco:

- Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente. In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.

- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti.

- Applicare RASAMIX FIT secondo le modalità riportate nelle indicazioni per l'applicazione.

- Fissativo all'interno con uno strato di IDROFIS 4700006 Fissativo murale acrilico all'acqua o di fissativo micronizzato solvent free ATOMO 8840001. All'esterno utilizzare l'isolante a solvente ISOMARC 4410111 o il fissativo micronizzato solvent free ATOMO 8840001.

- Procedere al sistema di finitura.

*(Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico - Consultare la relativa scheda tecnica).

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

- Evitare l'applicazione in caso di vento forte, nebbia, in pieno sole e con pioggia incipiente.

- Non applicare su superfici gelate o in fase di disgelo.

- E' consigliabile inumidire il supporto prima di iniziare l'applicazione del prodotto, in particolare nelle stagioni calde.

Modalità di applicazione:

Attrezzi: spatola di acciaio e lisciatura con frattazzo di spugna.

Miscelazione: 3 parti di RASAMIX FIT + 1-1,3 parti di acqua (8,5-11 l. di acqua per ogni sacco di 25 kg).

- L'impasto è lavorabile per almeno 30 min.

- Tempo di presa (a 20°C e U.R.<65%):

. Inizio di presa: dopo 50'

. Fine presa: dopo circa 100'

- Si applica in spessori da 1 a 5 mm max.

- Durante la lavorazione non aggiungere ulteriore acqua per ridurre la viscosità.

- La pulizia degli attrezzi deve venir effettuata subito dopo l'uso con acqua.

- Resa indicativa: 1,2 kg/ mq per ogni mm di spessore applicato.

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile nel colore bianco (0019).

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Tenere in luogo asciutto al riparo dall'umidità.

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 1 anno dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006 (Dir. 2004/42/CE)

Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie.

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.